

Datenblatt Organic Composite

Chem. Zusammensetzung :

-Bis-GMA,
Urethandimethacrylat
Butandiolmethacrylat. Anorganische
Füllstoffe
Pigmente

Phys. Eigenschaften:

Biegefestigkeit:	191 MPa
Vickershärte:	815 HV
E-Modul:	13812 MPa

CE 0483

